

Datum 2021.08.17  
 Sprache Deutsch  
 SDS 950322



**Zusammenfassung**

Das 327-SEL ist ein alkoholbasiertes Flussmittel für das Selektivlöten. Es basiert auf natürlichen Harzen und ist frei von Halogenen und Halogeniden.

Flussmittel	327-SEL
<b>PROZESS</b>	
No-Clean Prozess	9
Nachreinigung	8

INDUSTRIEANWENDUNGEN	
Konsumerelektronik	6
Standardelektronik	8
High Tech Elektronik (Automotive)	9

PROZESSTAUGLICHKEIT	
Tauchlöten	9
Schlepplöten	9
Dropjet	8
Kompatibilität bei hoher Vorheizung	9
Kompatibilität bei hoher Löttemperatur	9
Kompatibilität bei langen Kontaktzeiten	9
Reduziert Flussmittelspritzer	6
Reduziert Lotkugeln	8
Reduziert Brückenbildung	8
Verbessert Durchstieg	8
Glänzende Lötstellen	9
Optisch saubere Leiterkarten	6
Kompatibel mit Incircuit-Test (ICCT)	6
Kompatibel mit Überzugslacken	8

Inhalt	
Speziell für diese Anwendung entwickelt	9 - 10
Generell für diese Anwendung qualifiziert	7 - 8
Generell anwendbar, aber nicht die beste Wahl	5 - 6
Generell nicht für diese Anwendung nutzbar	3 - 4
Falsche Auswahl	1 - 2

KLASSIFIZIERUNG	
DIN EN 29454-1: 1994	1.1.3.A
IPC-J-STD-004-A: 2004	ROLO

EIGENSCHAFTEN		
Dichte	@20°C [kg/dm³]	0.84
Säurezahl	[mg KOH/g]	19.7
Feststoffanteil	[% w/w]	4.9
Wassergehalt	[% w/w]	5
Lösungsmittelanteil	[% w/w]	Remainder
Filmbildner		Rosin
Farbe		Colorless
Geruch		Alcoholic
Flampunkt COC	[°C]	13.5
Verdünner		425-00

TESTBERICHT(E)	
COC - Qualitätszertifikate	website
Anwendungshinweise	english

VERPACKUNG UND LAGERUNG		
Flasche (HDPE) [Liter]	(HDPE) [liter]	1
Kanister (HDPE) [Liter]	(HDPE) [liter]	5 / 10
Mindesthaltbarkeit (Monate)		
Lagertemperatur	20-25 °C	12

Überprüfen Sie die Verträglichkeit nach jedem Prozesswechsel.

Chemisches Industrieprodukt

Wir verweisen auf das Zugehörige Sicherheitsdatenblatt.

**Disclaimer: (D)**  
 Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden.