

SCA0703-LF2220NC

Rev: 04.9

Datum 2021.11.15  
 Sprache Deutsch  
 SDS 950202



ZUSAMMENFASSUNG

Der RELO klassifizierte, halogenidfreie No-Clean Lötendraht LF2220NC ist speziell für bleifreies Reparatur- und Nachlöten entwickelt worden.

<b>Lötendraht</b>	<b>SCA0703-LF2220NC</b>	
<b>PROZESS</b>		
No-Clean Prozess	9	
Nachreinigung	8	
Wasserlöslich	1	

<b>INDUSTRIEANWENDUNGEN</b>		
Standardelektronik	9	
Industrieelektronik	8	
High Tech Elektronik (Automotive)	6	

<b>PROZESSAUGLICHKEIT</b>		
Handlöten	9	
roboterlöten	8	
Laserlöten	7	
Benetzungseigenschaften	9	
Benetzungszeit	8	
Lötperlenbildung	7	
Spritzverhalten	7	
Rauchentwicklung	8	
Lötspitzenlebensdauer	8	
Glänzende Lötstellen	6	
Optisch saubere Leiterkarten	9	
Kompatibel mit Incircuit-Test (ICCT)	9	
Kompatibel mit Überzugslacken	7	

<b>Inhalt</b>	
Speziell für diese Anwendung entwickelt	9 - 10
Generell für diese Anwendung qualifiziert	7 - 8
Generell anwendbar, aber nicht die beste Wahl	5 - 6
Generell nicht für diese Anwendung nutzbar	3 - 4
Falsche Auswahl	1 - 2

Überprüfen Sie die Verträglichkeit nach jedem Prozesswechsel.

Chemisches Industrieprodukt.

Wir verweisen auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt.

**Disclaimer: (D)**  
 Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden.

<b>KLASSIFIZIERUNG</b>	
DIN-EN-ISO-9454-1: 2016	1222
IPC-J-STD-004-A: 2004	RELO

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
Flussmittel	2220
Legierungstyp	SCA0703
Legierungszusammensetzung	SnCu0.7Ag0.3
Liquidus	[°C] 227
Solidus	[°C] 217
Empfohlene Spitztemperatur	[°C] 330 - 380
Säurezahl	[mg KOH/g] 220
Flussmittelgehalt	[% w/w] 2.2
Farbe der Rückstände	Colorless

<b>TESTBERICHT(E)</b>			
COC - Qualitätszertifikate		Website	
Konformitätserklärung 2011/65/EU (RoHS)		Website	
Anwendungshinweise		EN/DE	
Kupferspiegel	IPC-TM-650 2.3.32		Pass
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.33	[Silberchromat]	Pass
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.35.1	[Fluoride]	Pass
Kupferkorrosion	IPC-TM-650 2.6.15		Pass
SIR	IPC-TM-650 2.6.3.3		Pass
ECM	IPC-TM-650 2.6.14.1		Pass

<b>VERPACKUNG UND LAGERUNG</b>			
Spulen			
Bezeichnung	K63	BZ	K80
Gewicht [kg]	0.25 / 0.4	0.5 / 1.0	0.4 / 0.8
Höhe [mm]	63	80	80
Außendurchmesser [mm]	63	76	80
Innendurchmesser [mm]	11	30	16
Spulen pro Karton	10	10	10
Standarddurchmesser [mm]		∅	0.3 - 3.5
Mindesthaltbarkeit (Monaten)		20-25 °C	60