

JEAN-151-SCANGe071-T3

Rev: 20.3

Datum 2021.08.18  
 Sprache Deutsch  
 SDS 950633



ZUSAMMENFASSUNG

Blei- und halogenidfreie Lotpaste

<b>LOTPASTE</b>	<b>JEAN-151-SCANGe071-T3</b>
<b>PROZESS</b>	
No-Clean Prozess	9
Nachreinigung	9

<b>INDUSTRIEANWENDUNGEN</b>	
Standardelektronik	8
Industrieelektronik	9
High Tech Elektronik (Automotive)	8

<b>PROZESSTAUGLICHKEIT</b>	
Rakel	9
ProFlow	TBD
Bleifreies Profil Luft, kurz	9
Bleifreies Profil Luft, lang	8
N2 Prozess bleifrei	9
Dampfphase	9
Glänzende Lötstellen	6
Optisch saubere Leiterplatten	8
Kompatibel mit Incirciut-Test (ICCT)	N/A
Kompatibel mit Überzugslacken	N/A

<b>Inhalt</b>	
Speziell für diese Anwendung entwickelt	9 - 10
Generell für diese Anwendung qualifiziert	7 - 8
Generell anwendbar, aber nicht die beste Wahl	5 - 6
Generell nicht für diese Anwendung nutzbar	3 - 4
Falsche Auswahl	1 - 2

<b>KLASSIFIZIERUNG</b>	
DIN-EN-ISO-9454-1: 2016	1122
IPC-J-STD-004-A: 2004	ROLO
IPC-J-STD-005: 1995 (Pulver)	T3
Partikelgröße	[µm] 25-45

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
Flussmittel	JEAN-151
Legierungstyp	SCANGe071
Legierungszusammensetzung	Sn98.3Cu0.7Ag1NiGe
Liquidus	[°C] 225
Solidus	[°C] 217
Empfohlene Spitztemperatur	[°C] 232-260
Säurezahl	[mg KOH/g] 123
Flussmittelgehalt	[% w/w] 11.2
Farbe der Rückstände	Colorless
Klebekraft Malcom TK1	IPC-TM-650 2.4.44 [gf] @ 0h 31

<b>TESTBERICHT(E)</b>	
IPC/ANSI-J-STD-005	Compliant
COC - Qualitätszertifikate	Website
Konformitätserklärung 2011/65/EU (RoHS)	Available
Anwendungshinweise	EN/DE
Kupferspiegel	IPC-TM-650 2.3.32 Pass
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.33 [Silberchromat] Pass
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.35.1 [Fluoride] Pass
Kupferkorrosion	IPC-TM-650 2.6.15 Pass
SIR	IPC-TM-650 2.6.3.3 Pass
ECM	IPC-TM-650 2.6.14.1 Pass

<b>VERPACKUNG UND LAGERUNG</b>		
Dose	PP [g]	500
Kleine Kartusche	HDPE [g]	650
Große Kartusche	HDPE [g]	1300
Kassette	[g]	800
Mindesthaltbarkeit (Monaten)	4-10 °C	12

Überprüfen Sie die Verträglichkeit nach jedem Prozesswechsel.

Chemisches Industrieprodukt.

Wir verweisen auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt.

**Disclaimer: (D)**  
 Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden.