

JEAN-151-SnPb37-T3

Rev: 21.7

Datum 2021.08.18  
 Sprache Deutsch  
 SDS 950711



ZUSAMMENFASSUNG

Bleihaltige, halogenidfreie Lotpaste

LOTPASTE	JEAN-151-SnPb37-T3	
<b>PROZESS</b>		
No-Clean Prozess		9
Nachreinigung		9

INDUSTRIEANWENDUNGEN		
Standardelektronik		8
Industrieelektronik		9
High Tech Elektronik (Automotive)		9

PROZESSTAUGLICHKEIT		
Rakel		9
ProFlow		TBD
Bleifreies Profil Luft, kurz		1
Bleifreies Profil Luft, lang		1
N2 Prozess bleifrei		1
Dampfphase		8
Glänzende Lötstellen		9
Optisch saubere Leiterplatten		8
Kompatibel mit Incirciut-Test (ICCT)		N/A
Kompatibel mit Überzugslacken		N/A

Inhalt		
Speziell für diese Anwendung entwickelt		9 - 10
Generell für diese Anwendung qualifiziert		7 - 8
Generell anwendbar, aber nicht die beste Wahl		5 - 6
Generell nicht für diese Anwendung nutzbar		3 - 4
Falsche Auswahl		1 - 2

KLASSIFIZIERUNG		
DIN-EN-ISO-9454-1: 2016		1122
IPC-J-STD-004-A: 2004		ROLO
IPC-J-STD-005: 1995 (Pulver)		T3
Partikelgröße	[µm]	25-45

EIGENSCHAFTEN		
Flussmittel	JEAN-151	
Legierungstyp	SnPb37	
Legierungszusammensetzung	Sn63Pb37	
Liquidus	[°C]	183
Solidus	[°C]	183
Empfohlene Spitztemperatur	[°C]	205-225
Säurezahl	[mg KOH/g]	123
Flussmittelgehalt	[% w/w]	9.8
Farbe der Rückstände	Colorless	
Klebekraft Malcom TK1	IPC-TM-650 2.4.44	[gf] @ 0h
		40

TESTBERICHT(E)		
IPC/ANSI-J-STD-005		Compliant
COC - Qualitätszertifikate		Website
Konformitätserklärung 2011/65/EU (RoHS)		No
Anwendungshinweise		EN/DE
Kupferspiegel	IPC-TM-650 2.3.32	Pass
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.33	[Silberchromat] Pass
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.35.1	[Fluoride] Pass
Kupferkorrosion	IPC-TM-650 2.6.15	Pass
SIR	IPC-TM-650 2.6.3.3	Pass
ECM	IPC-TM-650 2.6.14.1	Pass

VERPACKUNG UND LAGERUNG		
Dose	PP [g]	500
Kleine Kartusche	HDPE [g]	650
Große Kartusche	HDPE [g]	1300
Kassette	[g]	850
Mindesthaltbarkeit (Monaten)	4-10 °C	12

Überprüfen Sie die Verträglichkeit nach jedem Prozesswechsel.

Chemisches Industrieprodukt.

Wir verweisen auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt.

Produkt enthält den SVHC Stoff Blei oberhalb von 0,1 Gew-%.

**Disclaimer: (D)**  
 Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden.