

# Elektronik **BALVER ZINN**<sup>®</sup>

## Technisches Datenblatt

### BALVER ZINN LOT

#### SCAN-Ge

#### SnCuAgNi-Ge

### Allgemeine Information

**BALVER ZINN FAMILIE SCAN-Ge** sind Zinn – Kupfer – Lote unterschiedlicher Kupfer- und Silber-Gehalte. Um die schlechteren Fließeigenschaften silberhaltiger Lote zu kompensieren sind diese Lote mit Nickel und Germanium dotiert. Neben der Verbesserung des Erstarrungsverhaltens, der Reduzierung der Kupferablösung zeichnet sich Ni auch für die glänzenden Lötstellen und das verbesserte Fließverhalten aus. Germanium, ein Antioxidant, reduziert die Krätzebildung und verbessert zusätzlich das Fließverhalten und die Benetzungszeit. Die Kombination von Ni und Ge ermöglicht somit verbessertes Abreißen des Lotes beim verlassen der Lötstelle und wirkt sich somit positiv auf die Brückenbildung aus.

Die somit mikrodotierte Lotfamilie **BALVER ZINN SCAN-Ge** ist aufgrund des feinen Gefüges und der hohen Duktilität bei geringen Silbergehalten ähnlich zuverlässig wie das weltweit bekannte Lot **BALVER ZINN SN100C**<sup>®</sup> (SnCu<sub>0,7</sub>NiGe) und deren Derivate!

**BALVER ZINN FAMILIE SCAN-Ge** enthält nach unserer Kenntnis keine Stoffe in Konzentrationen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen in Produkten entsprechend den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS II“) verboten ist.

Technische Informationen und weitere techn. Datenblätter finden Sie auf unserer Homepage. Selbstverständlich erhalten Sie alle Unterlagen auch direkt bei **BALVER ZINN**.

### BALVER ZINN Produktionsprogramm

Im Produktionsprogramm von **BALVER ZINN** finden Sie außerdem Lotpasten, Flussmittel und Lotdrähte. **BALVER ZINN** bietet neben der **SN100C**<sup>®</sup> Produktfamilie weitere patentfreie und patentierte Lotlegierungen für Wellenlötten, Reflow und Rework an.

### Allgemeine Prozesshinweise

- Bei Kupfergehalten oberhalb von 0,85% können signifikant mehr Lötfehler (Brücken) auftreten. **BALVER ZINN** bietet Ihnen die Möglichkeit, regelmäßige Lotbadanalysen durchzuführen, um so ständig über den Zustand des Lotbades informiert zu sein.
- Wie alle silberhaltigen Lote greift auch die **SCAN-Ge FAMILIE** die Tiegel und Pumpen an. Daher sind beschichtete Tiegel, Pumpenräder, Wellenformer und alles was mit dem Lot in Berührung kommt zwingend vorgeschrieben!
- Um zu hohe Lotverluste durch Krätze zu vermeiden, sind Stickstoffabdeckungen anzuraten.

### Prozessbedingungen beim Wellenlötten

Lotbadtemperatur 260 – 270°C. Achtung: für die Temperaturbelastung der Bauteile ist nicht die Löttemperatur ausschlaggebend, sondern die an den Bauteilen gemessene Temperatur! Die Leiterplatten sollten vor Eintritt in die Welle eine Vorheiztemperatur von 110 – 135°C gemessen auf der Oberseite erreichen.

# Elektronik **BALVER ZINN**<sup>®</sup>

## Technisches Datenblatt

### BALVER ZINN LOT

#### SCAN-Ge

#### SnCuAgNi-Ge

### Zusammensetzung der Legierungen

Legierungsbezeichnung Alloy name	Typische Legierungszusammensetzung Typical alloy composition	Sn	Cu	Ag	Ni	Ge	Al	As	Au	Bi	Cd	Fe	In	Pb	Sb	Zn
SCAN-Ge 0703	SnCu0,7Ag0,3NiGe	Rest / Remainder	0,6 – 0,7	0,2 – 0,3	0,04 ... 0,06	0,009 ... 0,011	Max. 0,001	Max. 0,03	Max. 0,03	Max. 0,03	Max. 0,03	Max. 0,02	Max. 0,03	Max. 0,05	Max. 0,05	Max. 0,001
SCAN-Ge 0705	SnCu0,7Ag0,5NiGe			0,4 – 0,5												
SCAN-Ge 0708	SnCu0,7Ag0,8NiGe			0,7 – 0,8												
SCAN-Ge 071	SnCu0,7Ag1,0NiGe			0,9 – 1,1												
SCAN-Ge 072	SnCu0,7Ag2,0NiGe			1,8 – 2,2												
SCAN-Ge 073	SnCu0,7Ag3,0NiGe			2,8 – 3,2												
SCAN-Ge 074	SnCu0,7Ag3,8NiGe			3,6 – 4,0												
SCAN-Ge 053	SnCu0,5Ag3,0NiGe		0,4 – 0,6	2,8 – 3,2												
SCAN-Ge 0003	SnAg0,3NiGe		max. 0,2	0,2 – 0,3												
SCAN-Ge 0005	SnAg0,5NiGe			0,4 – 0,5												
SCAN-Ge 0008	SnAg0,8NiGe			0,7 – 0,8												
SCAN-Ge 001	SnAg1,0NiGe			0,9 – 1,1												
SCAN-Ge 002	SnAg2,0NiGe			1,8 – 2,2												
SCAN-Ge 003	SnAg3,0NiGe			2,8 – 3,2												
SCAN-Ge 004	SnAg3,8NiGe			3,6 – 4,0												

**Lagerbedingungen** Trocken bei Raumtemperatur lagern

**Sicherheitshinweise** Wir verweisen auf das dazugehörige gültige Sicherheitsdatenblatt.

### Lieferformen

Format	L mm	B mm	H mm
Barren*	1 kg	325	28
	4 kg	300	50
Barren mit Öse	3,7 kg	540	50
	6 kg	570	48
Stange		400x10x8	
		400x10x10	
Pellet		12 x 25	

Andere Lieferformen auf Anfrage

### Physikalische Kenngrößen von SCAN-Ge

	SCAN-Ge 0703 SnCu0,7Ag0,3NiGe Nach WBZ Triplex: 2009	SCAN-Ge 053 SnCu0,5Ag3NiGe Nach WBZ Triplex: 2009
Schmelztemperaturen °C	217 – 228	217 – 219
Dichte g/cm <sup>3</sup>	7,36	7,5

Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG **nicht** übernommen werden.

### OUR GLOBAL DISTRIBUTION NETWORK

#### Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG

Balve; Germany

☎: +49 2375 915 0

✉: [cia@balverzinn.com](mailto:cia@balverzinn.com)

✓: [www.balverzinn.com](http://www.balverzinn.com)

#### Cobar Europe BV

Breda; The Netherlands

☎: +31 76 544 55 66

✉: [info@cobar.com](mailto:info@cobar.com)

✓: [www.cobar.com](http://www.cobar.com)

#### Cobar Solder Products Inc.

Little River; USA

☎: +1 (843) 734 1491

✉: [info.usa@cobar.com](mailto:info.usa@cobar.com)

✓: [www.cobar.com](http://www.cobar.com)